

Жидкий нефтяной дорожный битум TDS 788 - 2016



№	Наименование показателя	Значения для марок					
		MG 40/70	MG 70/130	MG 130/200	MGO 40/70	MGO 70/130	MGO 70/130
		ÖÜK 02 5611 0302	ÖÜK 02 5611 0303	ÖÜK 02 5611 0304	ÖÜK 02 5611 0403	ÖÜK 02 5611 0401	ÖÜK 02 5611 0402
1	Условное перемещение при 60 ° С из вискозиметра с диаметром потока	40 - 70	71 - 130	131 - 200	40 - 70	71 - 130	131 - 200
2	Количество испарителя, не менее %	8	7	5	-	-	-
3	После определения количества пара в испарителе остаточная мягкая температура, °С, не ниже	28	29	3	-	-	-
4	Температура мигания определенная в открытом тигле, °С, не ниже	100	110	110	120	160	180
5	Комбинированный тест с мрамором или песком	Допуски по протоколу № 2					