

Вязкий нефтяной дорожный битум TDS- 771-15



№	Наименование показателя	Значения для марок	
		BND 60/90	BND 40/60
1.	Глубина погружения иглы 0,1 mm, в 25 °С, 0 °С, не менее	61-90 20	40-60 13
2.	Температуры смягчения кольца и шара, °С, не менее	47	51
3.	Растяжка, см, не менее в 25 °С, 0 °С	55 3,5	45 -
4.	Температура порта, °С, не выше	-15	-12
5.	Температура мигания, °С, не менее	230	230
6.	Изменение мягкой температуры после нагрева, °С, не выше	5	5
7.	Индекс проникновения	от -1,0 до +1,0	от -1,0 до +1,0

СТРОИТЕЛЬНЫЙ БИТУМ ТШ - 05766698 -14 - 2016

№	Наименование показателя	Норма
1	Глубина погружения иглы в 25 °С, 0,1 mm,	5,0-40
2	Температуры смягчения кольца и шара, °С, не менее	70
3	Растяжение в 25 °С, см, не менее	2,0
4	Растворимость в хлороформе или бензоле, %, не менее	99
5	Изменение массы после нагрева, %, не больше	1,0
6	Температура мигания, °С, не менее	240
7	Массовая доля воды	следы