

МАСЛА ВСЕСЕЗОННЫЕ ТРАНСМИССИОННЫЕ

ТШ 05766698-04-2020



Наименование показателя	Норма для марки				
	SAE 85W-90 API GL-4	SAE 85W-90 API GL-5	SAE 85W-140 API GL-5	SAE 80W-90 API GL-4	SAE 80W-90 API GL-5
Вязкость кинематическая при 100°С, мм²/с, в пределах	16,0-18,0		24,0-30,0	14,0-17,0	
Вязкость динамическая на визкозиметре Брукфилда *, мПа·с, не более	при минус 12°С 150000			при минус 26°С 150000	
Индекс вязкости, не менее	95				
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,01	0,025		0,01	0,025
Массовая доля воды, %, не более	0,03				
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	220			200	
Температура застывания, °С, не выше	минус 18			минус 28	
Коррозионность на медной пластинке при 100°С, 3 часа, баллы, не более	2с	-		2с	-
Коррозионность на медной пластинке при 120°С, 3 часа, баллы, не более	-	2с		-	2с
Трибологические характеристики на четырехшариковой машине	490 (50)	-		490 (50)	-
Индекс задира (И _з), Н (кгс), не менее	3283 (335)	3400 (347)		3283 (335)	3400 (347)
Нагрузка сваривания (Р _с), Н (кгс), не менее					
Показатель износа (Д _и) при осевой нагрузке 392 Н (40 кгс) в течение 1 часа при (20±5)°С, мм, не более	-	**		-	**
Склонность к пенообразованию/ стабильное пены, см ³ , не более: при 24°С	- -	100 50		- -	100 50