

МАСЛА ТРАНСМИССИОННО-ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

ТШ 05766698-109-2019



Наименование показателя	Норма для марки		
	SAE 10W	SAE 30	SAE 50
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с, в пределах	6,0-7,0	9,3-12,5	16,3-21,9
Индекс вязкости, не менее	100	95	90
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,02		
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	7,9		
Массовая доля сульфатной золы, %, не более	1,5		
Массовая доля воды, %, не более	0,03		
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	200	220	230
Температура застывания, °C, не выше	минус 30	минус 25	минус 15
Коррозионность на медной пластинке при 120°C, 3 часа, баллы, не более	2в 2b		
Цвет с разбавлением в соотношении 15:85, ASTM color, не более	3,0		
Единицы ЦНТ, не более	3,0		
Трибологические характеристики на четырехшариковой машине: Нагрузка сваривания, Н (кгс), не менее Показатель износа, мм, не более	3400 0,5		
Склонность к пенообразованию/ стабильность пены см ³ , не более: при 24°C при 94°C при 24°C после испытания при 94°C	25/0 50/0 25/0		
Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	0,950		